

Enduido Plástico

Fácil de Lijar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto de preparación de alta consistencia, apto para ser aplicado a espátula o llana, fácil de lijar.

USOS

Enduido formulado para aplicar sobre superficies de yeso, concreto o mampostería, nuevas o pintadas, que presenten irregularidades o fisuras de pequeño tamaño, de modo de obtener una terminación homogénea, sin anfractuosidades. No es indicado para rellenar pozos o grietas, ni para desniveles mayores que 1 mm. Siempre requiere una pintura de terminación.

Calidad interior: recomendado en paredes interiores, como base de pinturas mate.
Calidad exterior: recomendado siempre en paredes exteriores, y en interiores como base de pinturas satinadas o brillantes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Polímero en dispersión acuosa
Pigmento	Cargas inertes
Peso Específico	1,68
Rendimiento	3m ² por litro (puede variar según la superficie y el trabajo a realizar)
Color	Blanco
Secado tacto	2 horas
Secado duro	A las 8 horas puede ser lijado
Repintado mínimo	Luego del lijado completar el trabajo con el esquema de terminación
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

SUSTRATO

Tratamiento Previo

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasicidad, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En paredes nuevas, o de absorción alta o desporeja, aplicar previamente una mano de Fijador Sellador NOVOCOR adecuadamente diluido. Cuando la base no sea totalmente firme y en trabajos en exteriores reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite MANO PREVIA (no debe quedar con brillo).

Aplicación

Aplicar tal cual se entrega, o "ablandado" con una pequeña cantidad de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas, según el espesor y la humedad ambiental, y emparejar mediante lijado en seco.

Repetir el proceso hasta lograr la uniformidad deseada y volver a aplicar Fijador Sellador NOVOCOR sobre las zonas enduidas.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a Utilizar

Espátula o Llana



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión.
- Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- **NO INFLAMABLE.**
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

NOVOCOR, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto

